

明輝化工實業有限公司

MIN FEI CHEMICALS INDUSTRIES CO., LTD

新北市土城區大安路 138 巷 32 號

No.32, Ln.138, Da'an Rd., Thcheng Dist., New Taipei City
23673, Taiwan



TEL : (02) 2269 - 2527

FAX : (02) 2269 - 1802

油墨硬化劑

適用範圍

強化處理材料(Hard coating)

種類

1. 90 型硬化劑：表面硬度高
2. 85 型硬化劑：延伸性佳

使用方式

建議添加量(重量百分比)

添加量	7 %	10 %	
產品名稱	M-群青 M-大紅 M-螢光系列	M-透明油 M-白 M-黑 M-淺黃 3 M-中黃 3 M-深黃 3 M-橘 3	M-粉紅 M-藍 M-紫 3 M-綠 M-桃紅 M-銀色系列

註 1：以上為建議添加量，請依照實際情況添加。

註 2：印刷前可適當添加稀釋溶劑以調整油墨黏度，建議添加量為 10-15 %。

註 3：硬化劑添加後油墨操作時間約為 6 小時，常溫下需要三天後才可 CNC。

注意事項

1. 可添加促進劑以增加硬化速度，建議添加量為 0.5-1.0 %，油墨操作時間約為 4 小時，乾燥條件為 70 °C、30 分鐘，乾燥後置於常溫下一小時後即可進行 CNC。
2. M-銀色系列因硬化速度較快，促進劑建議添加量為 0.5 % 以下。

此技術資料係根據明輝化工實業有限公司之技術知識與測試條件之結果所製成，並不保證任何情況下其測試結果皆然。使用本產品前請先充分確認其適用性，若有任何問題請與本公司聯繫。

URL: <http://www.minfei.com.tw/index.html>

E-mail: min.feio4885122@gmail.com