

關鍵詞 E 很好 G 好 F 一般 X 不推薦 環境% 濃度*(W)- 水溶度	Tygon®B-44-3	Tygon®B-44-4X	Tygon®B-44-4X1.B.	Norprene®A-60-F	Norprene®A-60-Fl.B.	Tygon®R-3603	Tygon®vacuumR-3603	PharMed®	Tygon®R-1000	Tygon®3350	Tygon®33701.B.	Tygon®S-50-HL	Tygon®S-54-HL	Tygon®2275	Tygon®22751.B.	Tygon®2075	Tygon®LFL	Norprene®A-60-G	Tygon®F-4040A	Tygonthone®C-210-A	Tygonthone®C-544-A1.B.	Tygon®R-3400	Fiuron®F-5500-A	Tygon®SE-200	Chemflour®367	Chemflour®FEP	Chemflour®PFA	Chemflour®PTFE
王水	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	X	X	X	X	X	G	X	G	E	G	E	E
芳香煙	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
砷酸・20%(W)	E	E	E	F	F	E	E	F	E	F	F	E	E	E	E	E	E	F	E	E	E	E	E	E	G	E	E	E
砷盤	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
ASTM一號油	X	X	X	F	F	X	X	F	X	E	E	X	X	X	X	X	X	F	E	E	E	X	E	E	E	E	E	E
ASTM二號油	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	G	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	X	E	E	E	E	E	E
ASTM三號油	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	X	X	E	E	E	E	E
碳酸銀・1%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
氫氧化銀・5%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
啤酒	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
苯甲醛	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	F	X	X	F	F	F	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
苯	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
苯磺酸	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
苯甲酸	X	X	X	E	E	X	X	E	X	E	E	X	X	E	E	E	X	E	X	X	X	X	E	E	E	E	E	E
苯甲醇	X	X	X	E	E	X	X	E	X	E	E	X	X	E	E	E	X	E	X	X	X	X	E	E	E	E	E	E
漂白水・22%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	X	X	E	E	E	E	E	E	E	E	G	G	E	E	E	E	E	E	E
硼砂・6%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
硼酸・4%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
液溴	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
丁二烯	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	G	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
丁烷	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	G	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
乙酸丁脂	X	X	X	G	G	X	X	G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	X	X	X	X	E	E	E	E	E	E
丁醇	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	X	X	E	F	F	X	E	E	E	E	E	E
丁酸	X	X	X	G	G	X	X	G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	F	X	X	X	X	E	E	E	E	E
碳酸鈣・25%(稀酸溶液)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
氯化鈣・30%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
氫氧化鈣・10%(甘油溶液)	E	E	E	E	E	E	E	E	X	E	E	E	E	E	E	E	E	E	X	X	X	E	E	E	E	E	E	E
次氯酸鈣・20%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	X	X	E	E	E	E	E	E	E	E	G	G	E	E	E	E	E	E	E
硝酸鈣・55%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
鈣盤	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
硫酸鈣・0.2%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
二氧化碳・乾/濕	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
二硫化碳	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	E	E	E	E	E
一氧化碳	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
四氯化碳	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
破酸	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
蓖麻油	F	F	F	F	F	X	X	F	X	E	E	F	G	G	G	G	X	F	E	E	E	G	E	E	E	E	E	E
2-乙氧基乙醇	X	X	X	F	F	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
乙酸溶纖劑	X	X	X	F	F	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
氯氣・乾	E	E	E	F	F	E	E	F	F	X	X	E	E	F	F	F	E	F	E	F	F	E	E	E	E	E	E	E
氯氣・濕	E	E	E	X	X	G	G	X	X	X	X	G	G	F	F	F	G	X	E	X	X	E	E	E	E	E	E	E
氯乙酸・20%(W)	E	E	E	G	G	E	E	G	G	E	E	E	E	E	E	E	E	G	X	X	X	E	X	E	E	E	E	E
氯苯・二氯苯・三氯苯	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
氯仿	X	X	X	F	F	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
氯磺酸	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
鉻酸・10-20%(W)	E	E	E	E	E	G	G	E	G	X	X	E	E	E	E	E	G	E	F	X	X	E	E	E	E	E	E	E
鉻酸・50%(W)	E	E	E	F	F	F	F	F	X	X	X	G	G	G	G	G	F	F	X	X	X	E	E	E	E	E	E	E

關鍵詞 E 很好 G 好 F 一般 X 不推薦 環境% 濃度*(W)-水溶度	Tygon®B-44-3	Tygon®B-44-4X	Tygon®B-44-4XI.B.	Norprene®A-60-F	Norprene®A-60-Fl.B.	Tygon®R-3603	Tygon®vacuumR-3603	PharMed®	Tygon®R-1000	Tygon®3350	Tygon®3370I.B.	Tygon®S-50-HL	Tygon®S-54-HL	Tygon®2275	Tygon®2275I.B.	Tygon®2075	Tygon®LFL	Norprene®A-60-G	Tygon®F-4040A	Tygonthone®C-210-A	Tygonthone®C-544-AI.B.	Tygon®R-3400	Fluon®F-5500-A	Tygon®SE-200	Chemflour®367	Chemflour®FEP	Chemflour®PFA	Chemflour®PTFE
檸檬酸・10-20%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	G	E	E	E	E	E	E	E
椰油	F	F	F	F	F	X	X	F	X	E	E	F	G	G	G	G	X	F	E	E	E	G	E	E	E	E	E	E
玉米糖漿	E	E	E	F	F	E	E	F	E	F	F	E	E	E	E	E	E	F	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
棉籽油	F	F	F	F	F	X	X	F	X	E	E	E	G	G	G	G	X	F	E	E	E	G	E	E	E	E	E	E
(領・間・對)甲基苯酚	F	F	F	X	X	X	X	X	X	G	G	F	F	E	E	E	X	X	F	X	X	F	E	E	E	E	E	E
甲基苯甲酸	X	X	X	G	G	X	X	G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	F	X	X	X	X	E	E	E	E	E
氯化銅・40%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
硝酸銅・70%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
硫酸銅・13%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
環乙烷	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	G	G	X	E	E	G	E	E	E
環乙酮	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	G	E	E	E
洗滌劑	E	E	E	G	G	E	E	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
鄰苯二甲酸二丁脂	F	F	F	E	E	F	F	E	X	E	E	F	F	E	E	E	F	E	F	X	X	F	E	E	E	E	E	E
柴油機燃料	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	G	G	X	E	E	E	E	E	E
二乙胺	E	E	E	E	E	E	E	E	G	X	X	E	E	E	E	E	E	E	F	E	E	E	X	E	G	E	E	E
二甘醇	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
二甲酰胺	X	X	X	G	G	X	X	G	X	E	E	X	X	E	E	E	X	G	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
二甲亞砷	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	F	X	X	G	G	G	X	X	X	X	X	X	X	E	G	E	E	E
領苯二甲酸二辛脂(DOP)	F	F	F	E	E	F	F	E	X	E	E	F	F	E	E	E	F	E	F	X	X	F	E	E	E	E	E	E
二噁烷	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
醃類	X	X	X	F	F	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	F	X	X	X	X	E	E	E	E	E
乙酸乙酯	X	X	X	G	G	X	X	G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
乙醇	X	X	X	F	F	X	X	F	X	F	F	X	X	E	E	E	X	F	G	X	X	X	X	E	E	E	E	E
甲苯酸乙酯	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
氯乙烷	X	X	X	F	F	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
乙醚	X	X	X	F	F	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	F	X	X	X	X	E	E	E	E	E
二溴乙烷	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	X	X	F	F	F	X	X	X	X	X	X	E	G	E	E	E	E
一氯乙醇	X	X	X	E	E	X	X	E	X	G	G	X	X	E	E	E	X	E	G	X	X	X	X	E	E	E	E	E
二氯乙稀	X	X	X	F	F	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
乙二醇	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
環氧乙烷	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
脂肪酸	X	X	X	F	F	X	X	F	X	G	G	X	X	F	F	F	X	F	G	G	G	F	E	E	E	E	E	E
三氯化鐵・43%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
硝酸鐵・60%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
硫酸鐵・5%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
綠化亞鐵・40%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
硫酸亞鐵・5%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
氟硼酸・48%(W)	E	E	E	X	X	E	E	X	E	X	X	E	E	E	E	E	E	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E	E
氟氣	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	X	G	G	G	G
氟硅酸・25%(W)	E	E	E	F	F	E	E	F	E	F	F	E	E	E	E	E	E	F	E	E	E	E	E	E	G	E	E	E
甲醛・37%(W)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	F	X	X	F	F	F	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
甲酸・25%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	F	F	F	E	E	E	E	E	E	E
甲酸・40-50%(W)	G	G	G	G	G	G	G	G	F	E	E	G	G	E	E	E	G	G	X	X	X	G	F	E	E	E	E	E
甲酸・98%(W)	G	G	G	G	G	G	G	G	F	E	E	G	G	E	E	E	G	G	X	X	X	G	X	E	E	E	E	E
氟利昂11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
氟利昂12	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	F	E	E	E	E
氟利昂22	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	F	E	E	E	E

關鍵詞 E 很好 G 好 F 一般 X 不推薦 環境% 濃度*(W)-水溶度	Tygon®B-44-3	Tygon®B-44-4X	Tygon®B-44-4Xl.B.	Norprene®A-60-F	Norprene®A-60-Fl.B.	Tygon®R-3603	Tygon®vacuumR-3603	PharMed®	Tygon®R-1000	Tygon®3350	Tygon®3370l.B.	Tygon®S-50-HL	Tygon®S-54-HL	Tygon®2275	Tygon®2275l.B.	Tygon®2075	Tygon®LFL	Norpene®A-60-G	Tygon®F-4040A	Tygonthone®C-210-A	Tygonthone®C-544-Al.B.	Tygon®R-3400	Fiuron®F-5500-A	Tygon®SE-200	Chemflour®367	Chemflour®FEP	Chemflour®PFA	Chemflour®PTFE
水果汁	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
燃料油	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	G	G	X	E	E	E	E	E	E
糠醛	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E
五倍子酸,17%(丙酮溶液)	X	X	X	G	G	X	X	G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	F	X	X	X	X	E	E	E	E	E
車用汽車	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	G	G	X	E	E	E	E	E	E
白明膠	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
葡萄糖,50%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
甘油	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
羥基乙酸,70%(W)	G	G	G	G	G	E	E	G	G	E	E	E	E	E	E	E	E	G	E	X	X	E	X	E	E	E	E	E
庚烷	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	G	G	F	G	E	G	E	E	E
正乙烷	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	G	G	F	G	E	E	E	E	E
胼	X	X	X	F	F	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
氫溴酸,20-50%(W)	E	E	E	X	X	E	E	X	E	X	X	E	E	E	E	E	E	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E	E
氫溴酸,100%(W)	E	E	E	X	X	E	E	X	E	X	X	E	E	E	E	E	E	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E	E
盤酸,10%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	F	F	E	E	E	E	E	E	E
盤酸,37(W)	E	E	E	G	G	E	E	G	F	X	X	E	E	E	E	E	E	G	X	X	X	E	G	E	E	E	E	E
氫氰酸	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	G	E	X	E	E	E	E	E
氫氰酸,10%(W)	E	E	E	X	X	E	E	X	E	X	X	E	E	E	E	E	E	X	E	X	X	E	E	E	E	E	E	E
氫氰酸,25%(W)	E	E	E	X	X	E	E	X	E	X	X	E	E	E	E	E	E	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E	E
氫氰酸,40-48(W)	E	E	E	X	X	G	G	X	F	X	X	G	G	E	E	E	E	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E	E
氫氣	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
過氧氫氣,3%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
過氧化氫,10%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
過氧化氫,30%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	X	F	F	E	E	E	E	E	E	E
過氧化氫,90%(W)	E	E	E	G	G	X	X	G	X	F	F	F	F	G	G	G	X	G	X	X	X	F	E	E	E	E	E	E
硫化氫	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
對苯二酚,7%(W)	E	E	E	G	G	E	E	G	E	G	G	E	E	E	E	E	E	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
次氯酸,25%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	F	F	E	E	E	E	E	E	E
碘,50%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
異丁醇	X	X	X	F	F	X	X	F	X	X	X	X	X	E	E	E	X	F	E	X	X	X	E	E	E	E	E	E
異辛烷	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	G	G	X	E	E	E	E	E	E
乙酸異丙脂	X	X	X	G	G	X	X	G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
異丙脂	X	X	X	F	F	X	X	F	X	X	X	X	X	E	E	E	X	F	E	X	X	X	E	E	E	E	E	E
異丙醚	X	X	X	F	F	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	F	X	X	X	X	E	E	E	E	E
噴式發動機燃料,JP8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	G	G	X	E	E	E	E	E	E
煤油	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	G	G	X	E	E	E	E	E	E
酮類	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	f	F	X	X	X	X	X	X	X	E	G	E	E	E
油漆類溶劑	X	X	X	G	G	X	X	G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
乳酸,3-10%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	G	E	X	E	E	E	E	E
乳酸,85%(W)	X	X	X	G	G	X	X	G	X	X	X	X	F	E	E	E	X	G	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
猪油	F	F	F	F	F	X	X	F	X	E	E	F	G	G	G	G	X	F	E	E	E	G	E	E	E	E	E	E
醋酸鉛,35%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
鉛盤	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
檸檬油	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	G	G	X	E	E	E	E	E	E
D-檸檬精油	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	G	G	X	E	E	E	E	E	E
亞油酸	X	X	X	F	F	X	X	F	X	G	G	X	X	F	F	F	X	F	G	G	G	F	E	E	E	E	E	E
亞麻油	F	F	F	F	F	X	X	F	X	E	E	F	G	G	G	G	X	F	E	E	E	G	E	E	E	E	E	E

關鍵詞 E 很好 G 好 F 一般 X 不推薦 環境% 濃度*(W)-水溶度	Tygon®B-44-3	Tygon®B-44-4X	Tygon®B-44-4XI.B.	Norprene®A-60-F	Norprene®A-60-Fl.B.	Tygon®R-3603	Tygon®vacuumR-3603	PharMed®	Tygon®R-1000	Tygon®3350	Tygon®3370I.B.	Tygon®S-50-HL	Tygon®S-54-HL	Tygon®2275	Tygon®2275I.B.	Tygon®2075	Tygon®LFL	Norprene®A-60-G	Tygon®F-4040A	Tygonthone®C-210-A	Tygonthone®C-544-Al.B.	Tygon®R-3400	Fiuron®F-5500-A	Tygon®SE-200	Chemflour®367	Chemflour®FEP	Chemflour®PFA	Chemflour®PTFE
石油潤滑油	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	G	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	X	E	E	E	E	E	E
碳酸鎂,1%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
氫化鎂,35%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
氫氧化鎂,(稀酸溶液)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
硝酸鎂,50%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
硫酸鎂,25%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
馬來酸,30%(W)	X	X	X	F	F	X	X	F	X	G	G	X	X	F	F	F	X	F	G	G	G	F	G	E	G	E	E	E
蘋果酸,36%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	G	E	X	E	E	E	E	E
錳盤	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
氯化汞,6%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
氫化汞,13%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
汞	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
汞盤	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
甲烷氣	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
甲醇	X	X	X	E	E	X	X	E	X	G	G	X	X	E	E	E	X	E	G	X	X	X	X	E	E	E	E	E
乙酸鉀醇	X	X	X	G	G	X	X	G	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
溴代甲烷	X	X	X	F	F	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
氯代甲烷	X	X	X	F	F	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	E	X	X	X	X	E	E	E	E	E
甲基乙基酮	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	F	F	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
甲基異丁基酮	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	F	F	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
二氯甲烷	X	X	X	F	F	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	E	E	E	E	E	E
甲基丙烯酸甲酯	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	E	E	E	E	E
牛奶	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
礦物油	G	G	G	X	X	F	F	X	X	X	X	G	G	X	X	X	X	E	E	F	F	E	E	E	E	E	E	E
礦物醇	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	G	G	X	E	E	E	E	E	E
糖蜜	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	E	E	E	E	E	E
單乙醇胺	X	X	X	F	F	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
機油	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	X	E	E	E	E	E	E
石腦油	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	G	G	X	E	E	E	E	E	E
萘	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	G	G	X	E	E	E	E	E	E
天然氣	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
氯化鎳,40%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
硝酸鎳,75%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
鎳盤	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
硫酸鎳,25%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
硝酸,10%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
硝酸,35%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
硝酸,68-71%(W)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	X	X	X	X	X	G	X	G	E	G	E	E
硝基苯	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	E	E	E	E
硝基甲烷	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	E	E	E	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E
亞硝酸,10%(W)	F	F	F	F	F	E	E	F	E	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	F	E	E	E	E	E	E	E
一氧化碳	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
植物油	E	E	E	E	E	X	X	E	X	E	E	E	G	G	G	G	X	E	E	E	E	G	E	E	E	E	E	E
精油・芳香油	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	G	G	X	E	E	E	E	E	E
液壓油	F	F	F	X	X	X	X	X	X	X	X	F	F	X	X	X	X	X	E	G	G	F	E	E	E	E	E	E
煙內油	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	G	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	X	E	E	E	E	E	E
植物油	F	F	F	F	F	X	X	F	X	E	E	F	G	G	G	G	X	F	E	E	E	G	E	E	E	E	E	E

關鍵詞 E 很好 G 好 F 一般 X 不推薦 環境% 濃度*(W)-水溶度	Tygon®B-44-3	Tygon®B-44-4X	Tygon®B-44-4X1.B.	Norprene®A-60-F	Norprene®A-60-Fl.B.	Tygon®R-3603	Tygon®vacuumR-3603	PharMed®	Tygon®R-1000	Tygon®3350	Tygon®33701.B.	Tygon®S-50-HL	Tygon®S-54-HL	Tygon®2275	Tygon®22751.B.	Tygon®2075	Tygon®LFL	Norprene®A-60-G	Tygon®F-4040A	Tygonthone®C-210-A	Tygonthone®C-544-Al.B.	Tygon®R-3400	Fiuron®F-5500-A	Tygon®SE-200	Chemflour®367	Chemflour®FEP	Chemflour®PFA	Chemflour®PTFE
油酸	X	X	X	F	F	X	X	F	X	G	G	X	X	F	F	F	X	F	G	G	G	F	E	E	E	E	E	E
發煙硫酸,25%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	G	E	E	E	E	E	E	E	G	X	X	E	E	E	E	E	E	E
鄰二氯苯	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	
草酸12%(W)	G	G	G	G	G	G	G	G	E	E	E	G	G	E	E	E	G	G	X	X	X	G	X	E	E	E	E	
氧氣	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
臭氧,300ppm	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
棕櫚酸,100%(W)	X	X	X	F	F	X	X	F	X	G	G	X	X	F	F	F	X	F	G	G	G	F	G	E	G	E	E	E
石蠟	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G	G	G	F	G	E	E	E	E	E	E
高氯酸,67%(W)	G	G	G	E	E	E	E	E	X	X	X	G	E	E	E	E	F	E	X	X	X	E	E	E	E	E	E	
全氯乙烷	X	X	X	F	F	X	X	F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	F	X	X	X	X	X	E	E	E	E	
苯酚,5-10%(W)	E	E	E	E	E	G	G	E	F	E	E	E	E	E	E	E	G	E	E	X	X	F	E	E	E	E	E	
苯酚,91%(W)	F	F	F	E	E	X	X	E	X	G	G	F	F	E	E	E	X	E	F	X	X	X	E	E	E	E	E	
磷酸,<10%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
磷酸,25%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
磷酸,85%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	X	X	E	E	E	E	E	E	E	X	X	X	E	E	E	E	E	E	
三氯化磷	E	E	E	G	G	E	E	G	E	X	X	E	E	E	E	E	E	G	X	X	X	E	G	E	E	E	E	
顯影液	E	E	E	G	G	E	E	G	E	G	G	E	E	E	E	E	E	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
苯二甲酸,9%(醇溶液)	F	F	F	E	E	X	X	E	X	G	G	F	F	E	E	E	X	E	F	X	X	X	E	E	E	E	E	
苯二甲酸酐,9%(醇溶液)	X	X	X	E	E	X	X	E	X	E	E	X	X	E	E	E	X	E	X	X	X	X	X	E	E	E	E	
苦味酸,1%(W)	E	E	E	X	X	E	E	X	E	X	X	E	E	F	F	F	E	X	E	X	X	E	E	E	E	E	E	
電鍍液	E	E	E	E	E	E	E	E	X	X	E	E	E	E	E	E	E	X	X	X	E	E	E	E	E	E	E	
碳酸鈣,55%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
氟化鉀,33%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
重鉻酸鉀,5%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
氫氧化鉀<10%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	X	X	X	E	E	E	E	E	E	
碘化鉀,56%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
高錳酸鉀,6%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
鉀鹽	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
丙烷氣	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
丙二醇	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
環氧丙烷	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
吡啶	X	X	X	F	F	X	X	F	X	X	X	X	X	F	E	E	X	E	X	X	X	X	X	G	G	G	G	
水楊酸,1%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	G	E	X	E	E	E	E	
硅油	G	G	G	F	F	G	G	F	X	X	X	G	G	E	E	E	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
硝酸銀,55%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
特種液壓油550A	F	F	F	X	X	X	X	X	X	X	X	F	F	X	X	X	X	X	E	G	G	F	E	E	E	E	E	
肥皂液	E	E	E	G	G	E	E	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	G	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
醋酸鈉,55%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
苯甲酸鈉,22%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
碳酸氫鈉,7%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
碳酸鈉,7%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
氯酸鈉,45%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
氯化鈉,20%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
氟化鈉,30%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	X	E	E	E	E	E	E	E	E	E	X	X	X	E	E	E	E	E	E	
氫氧化鈉,10-15%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	X	E	E	E	E	E	E	E	E	E	X	X	X	E	E	E	E	E	E	
氫氧化鈉,30-40%(W)	E	E	E	E	E	F	F	E	X	E	E	E	E	E	E	E	E	E	X	X	X	E	E	E	E	E	E	
次氯酸鈉,5.5%(W)	E	E	E	E	E	E	E	E	E	X	X	E	E	E	E	E	E	E	E	G	G	E	E	E	E	E	E	

